


МИНРУС-Л

Испытательная Лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л»
(ИЛ ООО «МИНРУС-Л»)
Россия, 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский,
дом 10, помещение 3.
Тел. +79032905425, почта: minrus-cert@yandex.ru.
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.31532.ИЛ06

выдан 13 июня 2020 года № 6
действителен до 12 июня 2023 года



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
ИЛ ООО «МИНРУС-Л»

А.В. Терентьев

26 апреля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06681-МИН/04-2022

**Объект: Тротуарная плитка
вибропрессованная**

2022 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «МИНРУС-Л»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Протокол № 06681-МИН/04-2022 от 26 апреля 2022 года

Испытательной лабораторией ООО «МИНРУС-Л» проведены испытания: Тротуарная плитка вибропрессованная.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Гаммаплит». Место нахождения: 620012, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Краснознаменная улица, дом 4а, офис 4.

Испытания проведены в соответствии с требованием ТУ 23.61.11-001-36395965-2022

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л». Россия, 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, помещение 3

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «МИНРУС-Л». Все испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды	20°C
Относительная влажность воздуха	58%
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

3.1 Объект: Тротуарная плитка вибропрессованная.

3.2 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гаммаплит».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 620012, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Краснознаменная улица, дом 4а, офис 4.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики	Значение характеристики
Класс бетона изделий по прочности на сжатие	B22,5
Марка бетона изделий по морозостойкости	F200
Водопоглощение бетона плит, не менее	6%
Марка бетона по истираемости	G1

Наименование отклонения геометрического параметра	Предельные отклонения, мм
Длина, ширина, мм:	
- от 250 до 500	± 5
- от 500 до 1000	± 6
Толщина, мм	± 5
Отклонение от прямолинейности профиля лицевой поверхности	5
Отклонение от плоскостности лицевой поверхности	5
Отклонение от перпендикулярности торцевых и смежных им граней	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «МИНРУС-Л» проведены испытания: Тротуарная плитка вибропрессованная, в соответствии с требованием ТУ 23.61.11-001-36395965-2022, результаты исследований отражены в таблице раздела 4.

Исполнители: _____



А.В. Швед

